



VIA RIMEMBRANZE N. 7
25012 CALVISANO (BS) ITALY

Tel.: ++39 30 9968132 Fax: ++39 30 9686988

Gel-coat autoestinguente Poly 3 -030-

Le caratteristiche di autoestinguenza sono assicurate in modo permanente con l'inclusione del cloro non come additivo, ma come parte della struttura chimica della resina. Sebbene il gel-coat autoestinguente bruci quando gli si applica una fiamma, esso è autoestinguente e smette di bruciare quando la fiamma viene rimossa. Comparato a quella di gel-coat normale il rapporto della velocità di combustione è nettamente inferiore. Il gel-coat autoestinguente supera tutte le specifiche e le norme dei vari Enti Federali nazionali e esteri per i diversi settori di impiego: aviazione, marina, ferrovie, automobili e coperture per l'edilizia.

Questi sono i dati relativi al gel-coat autoestinguente Poly 3:

Codice: 030

Confezioni: fustini da 25 Kg;

Stato del prodotto: già accelerato

Disponibile nella versione:

PEN - Pennello

Colore: solo in colorazioni particolari. Per colorazioni particolari, si prega voler preventivamente contattare i nostri tecnici.

Percentuale di perossido (MEKP): 1,5 - 2%.

Spessore consigliato di utilizzato: 0,6 mm circa.

QUALITA' TECNICHE DEL PRODOTTO NON GELIFICATO

Durata del prodotto a 25°C		90 giorni
Peso Specifico/Densità		1,30 kg/lit
Viscosità a 25°C	Pennello	14.500 +/- 500 Cps
Indice Tixotropico a 25°C		2.80
Tempo di gelo a 25°C	in film da in massa da	28' - 32' 8' - 13'

QUALITA' TECNICHE DEL PRODOTTO GELIFICATO

Inizio di distorsione al calore	80 +/- 5°C
---------------------------------	------------

RESISTENZA AL FUOCO

Il gel-coat autoestinguente Poly 3 è realizzato utilizzando esclusivamente come veicolo una resina in classe M1

N.B.: le caratteristiche tecniche di cui sopra si ritengono valide solo se il prodotto viene utilizzato **esclusivamente** con l'aggiunta del MEKP.